

L4 ANSWER 1 OF 3 WPIX COPYRIGHT 2000 DERWENT INFORMATION LTD
 ACCESSION NUMBER: 1990-362971 [49] WPIX
 DOC. NO. CPI: C1990-157690
 TITLE: Emulsion polymer for non-foaming surface paper size -
 made by polymerisation of vinyl monomers in presence of
 oligo-urethane contg. sulphonic acid gps..
 DERWENT CLASS: A14 A82 F09 G02
 INVENTOR(S): BAUMGEN, H; KONIG, J; PEDAIN, J; PROBST, J; SACKMANN, G;
 BAEUMGEN, H; KOENIG, J
 PATENT ASSIGNEE(S): (FARB) BAYER AG
 COUNTRY COUNT: 7
 PATENT INFORMATION:

PATENT NO	KIND	DATE	WEEK	LA	PG	MAIN	IPC
EP 400410	A	19901205	(199049)*				<--
R: CH DE FR GB LI NL							
DE 3917647	A	19901206	(199050)				
JP 03024106	A	19910201	(199111)				
EP 400410	B1	19950405	(199518)	GE	15	C08F002-26	<--
R: CH DE FR GB LI NL							
DE 59008824	G	19950511	(199524)			C08F002-26	

APPLICATION DETAILS:

PATENT NO	KIND	APPLICATION	DATE
EP 400410	A	EP 1990-109397	19900518
DE 3917647	A	DE 1989-3917647	19890531
JP 03024106	A	JP 1990-137299	19900529
EP 400410	B1	EP 1990-109397	19900518
DE 59008824	G	DE 1990-508824	19900518
		EP 1990-109397	19900518

FILING DETAILS:

PATENT NO	KIND	PATENT NO
DE 59008824	G Based on	EP 400410

PRIORITY APPLN. INFO: DE 1989-3917647 19890531
 REFERENCE PATENTS: A3...9131; DE 1953348; DE 1953349; EP 334032; EP 351663;
 NoSR.Pub
 INT. PATENT CLASSIF.: C08F002-26; C08F220-42; C08F283-00; D21H017-34;
 D21H019-24

BASIC-ABSTRACT:

EP 400410 A UPAB: 19930928
 Novel emulsion polymers are claimed which are obtd. by aq. medium radical polymerisation of vinyl monomers in presence of sulphonic acid (or salt) gp.-contg. oligourethanes, the oligourethanes being in aq. soln. or aq. dispersion form.

The vinyl monomers pref. comprise (a) 5-95 (esp. 30-70) wt.% (meth)acrylonitrile, opt. substd. styrene or vinyl carboxylate; and (b) 95-5 (esp. 70-30) wt.% (meth)acrylate ester. The oligourethane (1-50, esp. 5-25 pts.wt. per 100 pts.wt. monomers) pref. contains -SO₃(-)Me(+) gps. where M = H, Li, Na, K, or opt. substd. ammonium and is made by otherwise conventional polyurethane chemistry from polyisocyanates with addn. during or after reaction of components contg. anionic, pref. sulphonate (precursor) gps.

USE/ADVANTAGE - The emulsion polymers are pref. in the form of colloiddally disperse solns. of ave. particle dia. 15-200 nm and their use is claimed as surface sizing agents for paper or paper-like prods. The sizes have good anti-foaming characteristics and can be used without an added anti-foaming agent. They show a wider use spectrum than prior-art highly anionic sizes and can be used with alum-contg. or alum-free paper. Further, unlike cationic sizes, these weakly anionic sizes can be used with optical brighteners without extinction of the brightening effect.

O/O

FILE SEGMENT: CPI
 FIELD AVAILABILITY: AB
 MANUAL CODES: CPI: A05-G01E; A08-S05; A10-B03; A12-B03; F05-A06B; G02-A05C

C

,

,

... .

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 400 410
A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 90109397.1

(51)

Int. Cl.⁵ **C08F 2/26, D21H 17/34**

(22)

Anmeldetag: 18.05.90

(30)

Priorität: 31.05.89 DE 3917647

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.12.90 Patentblatt 90/49

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB LI NL

(71)

Anmelder: **BAYER AG**

D-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(72)

Erfinder: **Sackmann, Günther, Dr.**

Friedenberger Strasse 11

D-5090 Leverkusen 3(DE)

Erfinder: **Probst, Joachim, Dr.**

Humperdinckstrasse 42

D-5090 Leverkusen(DE)

Erfinder: **Pedain, Josef, Dr.**

Haferkamp 6

D-5000 Köln 80(DE)

Erfinder: **König, Joachim, Dr.**

Auf dem Broich 25

D-5068 Odenthal(DE)

Erfinder: **Bäumgen, Heinz**

Sperlingweg 2

D-5090 Leverkusen(DE)

(54)

Papierleimungsmittel.

(57)

Emulsionspolymerisate die durch radikalische Polymerisation von Vinylmonomeren in wässrigem Medium in Gegenwart sulfonsäuregruppenhaltiger Oligourethane erhältlich sind, eignen sich hervorragend zur Oberflächenleimung von Papier.

EP 0 400 410 A2

Papierleimungsmittel

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind durch radikalische Polymerisation von Vinylmonomeren in wässrigem Medium in Gegenwart sulfonsäuregruppenhaltiger wasserlöslicher Oligourethane erhaltliche Emulsionspolymerisate und deren Verwendung als Papierleimungsmittel.

Die erfindungsgemäßen Polymerisate liegen in Form wässriger bzw. wässrig-organischer Emulsionen bzw. Dispersionen vor.

Die Oligourethane weisen ein aus der Stöchiometrie der Ausgangsmaterialien berechenbares mittleres Molekulargewicht von unter 30.000, vorzugsweise von 1.500 bis 20.000 auf. Die Oligourethane weisen eine verzweigte Molekülstruktur auf. Dies bedeutet, daß bei ihrer Herstellung Aufbaukomponenten mitverwendet werden, die im Sinne der Isocyanat-Additionsreaktion höher als difunktionell sind. Außerdem weisen die Oligourethane endständig eingebaute Sulfonatgruppen auf, wobei im statistischen Mittel pro Molekül mindestens 2,2 derartige endständige Sulfonatgruppen vorliegen.

Vorzugsweise weisen die Oligourethane einen Gehalt an endständig eingebauten ionischen Gruppen von 7,3 bis 400, insbesondere von 11 bis 300 Milliäquivalent pro 100 g auf.


Die Herstellung der Oligourethane erfolgt nach den bekannten Methoden der Polyurethanchemie. Ausgangsmaterialien hierfür sind

a) organische Polyisocyanate, vorzugsweise des Molekulargewichtsbereichs 168 bis 1.000.


b) organische Verbindungen mit gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen des Molekulargewichtsbereiches 60 bis 10.000, vorzugsweise 62 bis 3.000, und

c) Aufbaukomponenten mit Sulfonsäuregruppen bzw. deren Salze.


Geeignete Polyisocyanate a) sind beispielsweise 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethan, 2,4- und oder 2,6-Diisocyanatotoluol, 4,4'-Diisocyanatodicyclohexylmethan, 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan (IPDI), 1,6-Diisocyanatohexan (HDI), Isocyanatgruppen aufweisende Polyisocyanate, wie z.B. das im wesentlichen aus N,N',N''-Tris-(6-isocyanatohexyl)-isocyanurat und gegebenenfalls seinen höheren Homologen bestehende, durch Trimerisierung eines Teils der Isocyanatgruppen von HDI erhaltliche Polyisocyanat, Urethangruppen aufweisende Polyisocyanate, wie beispielsweise das Umsetzungsprodukt von 1 Mol Trimethylolpropan mit 3 Mol IPDI oder mit 3 Mol 2,4-Diisocyanatotoluol oder auch Biuretpolyisocyanate, wie beispielsweise das im wesentlichen, aus N,N',N''-Tris-(6-isocyanatohexyl)-biuret und seinen höheren Homologen bestehende Biuretpolyisocyanat auf Basis von HDI. Beliebige Gemische derartiger Polyisocyanate können ebenfalls als Komponente a) bei der Herstellung der Oligourethane verwendet werden. Zu den Aufbaukomponenten a) gehören außerdem beispielsweise a-) Acylharnstoffgruppen der allgemeinen Formel



aufweisende Polyisocyanate. Die Herstellung der Aufbaukomponenten a-) erfolgt in Analogie zur Lehre der DE-OS 24 36 741 durch partielle Carbodiimidisierung der Isocyanatgruppen von organischen Polyisocyanaten und Anlagerung von organischen Carbonsäuren R-COOH an die so hergestellten, Carbodiimid-modifizierten Polyisocyanate. Typische Beispiele geeigneter Aufbaukomponenten a-) sind beispielsweise Diisocyanate der allgemeinen Formel



die in der Weise hergestellt werden, daß man in einer ersten Stufe Carbodiimidgruppen von Diisocyanato-carbodiimiden der allgemeinen Formel



vollständig oder teilweise mit Carbonsäuren der allgemeinen Formel R-COOH

gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Lösungsmittels bei Temperaturen von 25 bis 100°C reagieren läßt.

In diesen Formeln stehen

R für einen organischen Rest, vorzugsweise einen gesättigten oder ungesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 35 C-Atomen, einen Arylrest mit 6 bis 10 C-Atomen oder einen araliphatischen Rest mit 7 bis 10 C-Atomen, wobei bei Vorliegen von mehreren Resten R im gleichen Molekül nebeneinander unterschiedliche Reste R vorliegen können,

R' für einen zweiwertigen, gegebenenfalls Urethan-, Ester- und/oder Ethergruppen aufweisenden Kohlenwasserstoffrest, wie er durch Entfernung der endständigen Isocyanatgruppen aus einem einfachen organischen Diisocyanat oder einem Urethangruppen und gegebenenfalls Ether- oder Estergruppen aufweisenden NCO-Präpolymer erhalten wird, wobei bei Vorliegen von mehreren Resten R' im gleichen Molekül gleichzeitig auch unterschiedliche, der genannten Definition entsprechende Reste R' vorliegen können, und m für eine ganze oder (im statistischen Mittel) gebrochene Zahl von 1 bis 10, vorzugsweise von 1 bis 4.

Die Herstellung der Diisocyanatocarbodiimide ist an sich bekannt und wird z.B. in den US-Patentschriften 28 40 589 und 29 41 966 sowie von P.W. Campbell und K.C. Schmeltz in Journal of Organic Chemistry, 28, 2069 (1963) beschrieben. Besonders schonend und frei von Nebenprodukten lassen sich Diisocyanatocarbodiimide auch durch eine Heterogenkatalyse gemäß den deutschen Offenlegungsschriften 25 04 400 und 25 52 350 herstellen. Die Carbodiimidisierung von Diisocyanaten in Gegenwart sehr geringer Mengen an Phosphorinnoxid unter anschließender Blockierung des Katalysators mit Säurechloriden wird in der DE-OS 26 53 120 beschrieben.


Als Aufbaukomponente für die Carbodiimidgruppen aufweisenden Diisocyanate werden bevorzugt aromatische Diisocyanate der oben unter a1) beispielhaft genannten Art eingesetzt.

Geeignete Carbonsäuren der Formel R-COOH sind beispielsweise Essigsäure, Propionsäure, Hexancarbonsäure, Laurinsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Benzoesäure, Phenyllessigsäure, Acrylsäure, Methacrylsäure, Crotonsäure, 10-Undecensäure, Ölsäure oder Linolsäure. Grundsätzlich ist es auch möglich, andere Monocarbonsäuren einzusetzen, die nicht der oben gemachten Definition von R entsprechen, wie z.B. Chloressigsäure, Cyclohexancarbonsäure, Abietinsäure, 4-Dimethylaminobenzoesäure oder auch Monoester oder Monoamide von Dicarbonsäuren wie Oxalsäure, Malonsäure, Bernsteinsäure, Maleinsäure, Fumarsäure oder Phthalsäure mit einwertigen Alkoholen oder Aminen. Grundsätzlich können auch beliebige Gemische der beispielhaft genannten Säuren der allgemeinen Formel R-COOH eingesetzt werden. Die Menge der eingesetzten Säuren wird so bemessen, daß pro Mol Carbodiimidgruppen 0,2 bis 1,2, vorzugsweise 0,5 bis 1,2 Mol an Carboxylgruppen im Reaktionsgemisch vorliegen.

Bei den Verbindungen b) mit gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen handelt es sich vorzugsweise um Verbindungen, die keine (potentiell) hydrophilen Gruppen der oben genannten Art aufweisen, und die mindestens 1, vorzugsweise 2 - 8, und besonders bevorzugt 2 - 4, gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähige Gruppen tragen. Beispiele sind:

b1) die aus der Polyurethanchemie an sich bekannten Polyester- oder Polyetherpolyole, die vorzugsweise ein aus der Funktionalität und dem Hydroxylgruppengehalt berechenbares Molekulargewicht von 400 - 3.000 aufweisen und die beispielsweise im "Kunststoffhandbuch", Band 7, "Polyurethane", herausgegeben von Dr. Günter Oertel, Carl Hanser-Verlag München, Wien (1983), auf Seiten 42 bis 61 beschrieben sind, und die gegebenenfalls durch Umsetzung mit unterschüssigen Mengen eines Diisocyanats der unter a) beispielhaft genannten Art "vorverlängert" zum Einsatz gelangen können.

b2) mehrwertige Alkohole, die vorzugsweise ein Molekulargewicht von 62 - 400 und 2 - 3 Hydroxylgruppen pro Molekül aufweisen, wie z.B. Ethylenglykol, Propylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,6-Hexandiol, Trimethylolpropan, Glycerin oder ein Umsetzungsprodukt aus Natriumhydrogensulfit und 4-fach propoxyliertem 2-Buten-1,4-diol:



oder Gemische derartiger Kettenverlängerungsmittel bzw. Vernetzer;

b3) organische Polyamine des Molekulargewichtsbereichs 60 - 4.000, wie z.B. Ethylendiamin, Hexamethylendiamin, Isophorondiamin oder "Aminopolyether" des Molekulargewichtsbereichs 400 - 4.000, wie sie beispielsweise in EP-B 81 701 als Ausgangskomponente bei der Herstellung von Polyurethankunststoffen eingesetzt werden.

Vorzugsweise besteht die Komponente b) aus mindestens einem Polyester- oder Polyetherpolyol der unter b1) beispielhaft genannten Art, gegebenenfalls in Abmischung mit mindestens einem niedermoleku-

laren, mehrwertigen Alkohol der unter b2) beispielhaft genannten Art.

Geeignete Aufbaukomponenten c) sind beispielsweise beliebige, mindestens eine gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähige Gruppe und mindestens eine Sulfonsäure-Gruppe aufweisende Verbindungen. Bevorzugte derartige Aufbaukomponenten sind z.B. 2-Aminoethansulfonsäure, 3-Aminopropansulfonsäure,

- 5 N-(2-Aminoethyl)aminoethansulfonsäure (AAS) ($\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{SO}_3\text{H}$), 2-Aminobenzolsulfonsäure, 3-Aminobenzolsulfonsäure, 4-Aminobenzolsulfonsäure, 4-Amino-1.3-benzoldisulfonsäure, 5-Amino-1.3-benzoldisulfonsäure, 2-Amino-1.4-benzoldisulfonsäure.

Anstelle der beispielhaft genannten Säuren können auch ihre Salze mit anorganischen und organischen Basen, soweit sie mit den anderen Ausgangsmaterialien verträglich sind, eingesetzt werden. Wie bereits
10 weiter oben ausgeführt, besteht die Aufbaukomponente c) ganz oder überwiegend aus Verbindungen, die lediglich eine gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähige Gruppe aufweisen.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Oligourethane kann beispielsweise so erfolgen, daß man zunächst aus der Polyisocyanatkomponente a) und der Komponente b) unter Einhaltung eines Äquivalentverhältnisses von Isocyanatgruppen zu gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen von 1.5:1
15 bis 30:1, vorzugsweise 2:1 bis 20:1, ein NCO-Gruppen aufweisendes Präpolymer herstellt und dieses anschließend mit den monofunktionellen Aufbaukomponenten c) umsetzt, wobei im allgemeinen ein Äquivalentverhältnis von Isocyanatgruppen des Prepolymeren zu den gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähigen Gruppen der monofunktionellen Aufbaukomponenten von ca. 0.9:1 bis 1.1:1, vorzugsweise 0.96:1 bis 1.04:1, eingehalten wird. Die Überführung der gegebenenfalls vorliegenden potentiell ionischen Gruppen in
20 ionische Gruppen kann z.B. nach Abschluß der Isocyanat-Additionsreaktionen erfolgen. Die Aufbaukomponenten c) können aber auch direkt in Form ihrer Alkali-, Amin- oder Ammoniumsalze zur Umsetzung mit den Prepolymeren verwendet werden.

Die Salzbildung kann durch Zugabe von Alkalihydroxiden wie NaOH oder KOH, wäßriger Ammoniaklösung, aliphatischen Aminen, wie z.B. Trimethylamin oder Triethylamin, sowie Aminoalkoholen, wie Ethanolamin, Diethanolamin oder Dimethylethanolamin, erfolgen.
25

Wie bereits oben ausgeführt, werden Art und Mengenverhältnisse der Ausgangskomponenten so gewählt, daß Oligourethane des oben genannten Molekulargewichtsbereichs resultieren, die im übrigen eine verzweigte Molekülstruktur aufweisen. Unter einer "verzweigten Molekülstruktur" ist hierbei das Vorliegen von mindestens 0,2, vorzugsweise mindestens 1,0 Verzweigungsstellen pro Molekül im statistischen
30 Durchschnitt zu verstehen. Ein derartiger Verzweigungsgrad kann beispielsweise dadurch sichergestellt werden, daß man bei der Herstellung der Oligourethane eine entsprechende Menge an mindestens trifunktionellen Aufbaukomponenten mitverwendet.

Da bei der Herstellung der Oligourethane, wie dargelegt, die Polyisocyanatkomponente in einem erheblichen Überschuß eingesetzt werden kann, handelt es sich oftmals bei den Oligourethanen um
35 Gemische aus

(i) Umsetzungsprodukten der monofunktionellen Aufbaukomponenten, insbesondere den monofunktionellen Aufbaukomponenten c) mit NCO-Prepolymeren aus den Ausgangskomponenten a) und b) und

(ii) Umsetzungsprodukten der monofunktionellen Aufbaukomponenten, insbesondere den monofunktionellen Aufbaukomponenten c) mit Polyisocyanaten a), die nicht mit Ausgangskomponenten b) abreagiert
40 worden sind.

Der Begriff "Oligourethane" soll auch derartige Gemische umfassen. Die gemachten Angaben bezüglich des Molekulargewichts der Oligourethane beziehen sich im Falle dieser Gemische dementsprechend auf das mittlere Molekulargewicht (Zahlenmittel) der in derartigen Gemischen vorliegenden Einzelkomponenten. Bei den Angaben bezüglich des Verzweigungsgrades und bezüglich der Anzahl der in die
45 Oligourethane endständig eingebauten hydrophilen Gruppen handelt es sich um statistische Mittelwerte. So weist beispielsweise ein Umsetzungsprodukt aus 1 Mol Triisocyanat a) mit 3 Mol einer monofunktionellen Aufbaukomponente c), welches endständig 3 hydrophile Zentren aufweist, eine Verzweigungsstelle und 3 endständig angeordnete hydrophile Zentren auf. Das Umsetzungsprodukt von (i) 4 Mol monofunktioneller Aufbaukomponente c) mit (ii) 1 Mol eines (tetrafunktionellen) Prepolymeren aus 2 Mol Triisocyanat a) und 1
50 Mol Diol b) weist seinerseits im statistischen Mittel 2 Verzweigungsstellen pro Molekül und 4 endständig angeordnete hydrophile Zentren auf. Ein äquimolares Gemisch aus diesen beiden Komponenten weist demnach im statistischen Mittel 1,5 Verzweigungsstellen pro Molekül und 3,5 endständig angeordnete hydrophile Zentren auf.

Die genannten Isocyanat-Additionsreaktionen werden im allgemeinen innerhalb des Temperaturbereichs
55 von 20 -180 °C, vorzugsweise 50 bis 100 °C, durchgeführt, wobei lösungsmittelfrei oder in Anwesenheit eines geeigneten Lösungsmittels, wie beispielsweise Aceton, gearbeitet wird. Besonders gut geeignet ist eine Arbeitsweise, derzufolge die NCO-Prepolymeren aus den Komponenten a) und b) lösungsmittelfrei in der Schmelze hergestellt und anschließend in Aceton gelöst und mit den monofunktionellen Aufbaukompo-

nenten umgesetzt werden. Im Anschluß hieran erfolgt dann gegebenenfalls die Überführung der potentiellen ionischen Gruppen in ionische Gruppen, beispielsweise durch Zugabe eines geeigneten Neutralisationsmittels zur acetonischen Lösung und Überführung der acetonischen Lösung in eine wäßrige Lösung bzw. Dispersion durch Zugabe von Wasser und Abdestillieren des Acetons.

5 Selbstverständlich können auch andere Lösungsmittel, wie beispielsweise N,N-Dimethylformamid, N,N-Diethylformamid, Methylethylketon, N-Methylpyrrolidon, Toluol, Ethylacetat oder Gemische derartiger Lösungsmittel verwendet werden, wobei auch auf eine Entfernung der Hilfslösungsmittel verzichtet werden kann, falls die Anwesenheit derartiger Lösungsmittel in den letztendlich erhaltenen erfindungsgemäßen Verfahrensprodukten nicht als störend empfunden wird.

10 Die Oligourethane wirken bei der Herstellung der erfindungsgemäßen Leimungsmittel als Emulgatoren sowie gegebenenfalls als Pflropfs substrat. Sie kommen im allgemeinen in Form von 5 bis 70, vorzugsweise 20 bis 50 Gew.-%igen wäßrigen, gegebenenfalls kolloidalen Lösungen oder Dispersionen zum Einsatz.

Die Oligourethane weisen aufgrund ihrer speziellen Struktur, ähnlich wie niedermolekulare Emulgatoren, eine sogenannte kritische Mizellkonzentration auf; sie sind somit zur Ausbildung von Mizellstrukturen in 15 wäßrigen Phasen geeignet. Die mittels Oberflächenspannungsmessungen bzw. konduktometrischen Messungen bestimmbaren kritischen Mizellkonzentrationen liegen im allgemeinen bei oberhalb 0,5 g, vorzugsweise bei oberhalb 1,0 g Oligourethan pro Liter Lösung bzw. Dispersion. Diese Konzentrationen stellen somit den unteren Grenzwert dar bezüglich der Konzentration der beim erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzten Lösungen bzw. Dispersionen der Oligourethane.

20 Als radikalisch polymerisierbare Monomere eignen sich insbesondere Styrol(derivate), Ester der (Meth)acrylsäure insbesondere mit gegebenenfalls weitersubstituierten C₁-C₈-Alkylresten und/oder (Meth)acrylnitril sowie Gemische dieser Monomeren. Beispielhaft seien genannt: Styrol, α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, p-Ethylstyrol, p-Chlorstyrol, Acrylnitril, Vinylacetat, Ethylacrylat, Methylethylacrylat, n-Butylacrylat, i-Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Methacrylsäureoxipropylester.

25 Es können sowohl die Monomeren alleine oder in Form von Gemischen untereinander zur Herstellung der erfindungsgemäßen Leimungsmittelmulsionen verwendet werden. Ganz besonders bevorzugt kommt ein Gemisch zum Einsatz, das 20 bis 80, insbesondere 30 bis 70 Gew.-% n-Butylacrylat und 80 bis 20, insbesondere 70 bis 30 Gew.-% Acrylnitril enthält.

Die radikalische Emulsionspolymerisation der genannten Monomeren erfolgt in Gegenwart der anionischen Sulfonsäure- bzw. Sulfonatgruppen enthaltenden Oligourethane, wobei letztere sowohl als Emulgatoren 30 als auch als Pflropfs substrat wirken können. Die Menge der Oligourethane beträgt dabei, bezogen auf die zu polymerisierenden Monomeren, zwischen 0,5 und 30 Gew.-%, bevorzugt zwischen 3 und 20 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 5 und 15 Gew.-%.

Bei der Durchführung der Polymerisation kann man beispielsweise folgendermaßen vorgehen:

35 Es wird eine radikalisch initiierte Copolymerisation der Monomeren(gemische) in Gegenwart wäßriger Lösungen der Oligourethane durchgeführt. Als Radikalstarter eignen sich z.B. Kaliumpersulfat, Ammoniumpersulfat, organische Peroxide, organische Hydroperoxide, Wasserstoffperoxid sowie Redoxsysteme. Die Emulsionspolymerisationen erfolgen bei Temperaturen zwischen 20 und 100 °C, bevorzugt 40 und 80 °C. Die Menge der polymeren Emulgatoren beträgt, bezogen auf die zu polymerisierenden Monomeren, zwischen 5 und 30 Gew.-%, bevorzugt zwischen 7,5 und 20 Gew.-%.

40 Die Durchführung der Emulsionspolymerisationen kann entweder auf die Weise erfolgen, daß man eine wäßrige Lösung des Oligourethans vorlegt und dann die Monomeren und den Initiator über einen bestimmten Zeitraum, z.B. zwischen 2 und 6 Stunden, getrennt zudosiert, oder aber, daß man einen Teil des Oligourethans in Wasser vorlegt und den Rest zusammen mit den Monomeren und dem Initiator in 45 getrennten Mengenströmen ebenfalls über einen Zeitraum von 2 bis 6 Stunden zudosiert. Es kann aber auch so gearbeitet werden, daß über den gesamten Zeitraum der Polymerisation Oligourethan, Initiator und Monomere getrennt und kontinuierlich zudosiert werden und nur eine bestimmte Menge an Wasser vorgelegt wird. Diese Art der Polymerisation eignet sich aber auch zur Durchführung nach einer batch-Fahrweise, d.h. Oligourethan, Monomer(gemisch) und Initiator werden zusammen vorgelegt, auf die ge- 50 wünschte Polymerisationstemperatur erhitzt und zwischen 2 und 10 Std. bei dieser Temperatur gehalten.

Nach Beendigung der Polymerisationsreaktion auf die beispielhaft beschriebene Art ist eine feinteilige wäßrige Polymeremulsion mit einem mittleren Teilchendurchmesser zwischen 15 und 200 nm entstanden. Die Emulsion enthält neben Homo- und/oder Copolymerisaten der zur Polymerisation eingesetzten Monomeren oder Monomergemische auch Anteile von Pflropfprodukten der Monomeren, die auf die Oligourethane 55 als Pflropfs substrat aufgefropft sind.

Die Polymerisation wird im allgemeinen bei pH-Werten von 4 bis 10, vorzugsweise 6 bis 8, durchgeführt. Die Einstellung der pH-Werte innerhalb der genannten Bereiche erfolgt bei Anwesenheit von sauren Gruppen im Reaktionsgemisch vorzugsweise durch die Zugabe von wäßrigem Ammoniak.

Zur Regulierung der Molekulargewichte der Polymeren können noch übliche Regler eingesetzt werden, z.B. n-Dodecylmercaptan, t-Dodecylmercaptan, Diisopropylxanthogendisulfid, Thioglykol und Thioglycerin. Sie werden im allgemeinen in Mengen von 0,1 bis 2 Gew.-%, bezogen auf die Monomermischung, zugegeben.

Die mittels Laser-Streulicht-Korrelationsspektroskopie gemessenen mittleren Teilchendurchmesser der kolloiddispersen Lösungen liegen je nach Reaktionsbedingungen zwischen 15 und 200 nm, bevorzugt zwischen 20 und 150 nm. Dispersionen mit Teilchengrößen unter 50 nm erscheinen transparent, während solche mit größeren Teilchen zunehmend trüb erscheinen.

Bei den erfindungsgemäßen Leimungsmitteln handelt es sich um Oberflächenleimungsmittel mit schwach anionischem Charakter und geringer Neigung zur Schaumbildung, die ein breites Anwendungsspektrum besitzen. So können sie bei der Papierherstellung sowohl im sauren als auch im neutralen pH-Bereich eingesetzt werden. Sie führen bei alauhaltigen, alaufreien, vorgeleimten und holzhaltigen Papieren, die unterschiedliche Füllstoffe, wie Kaolin, Kreide oder TiO_2 enthalten können, zu einer ausgezeichneten Leimungswirkung.

Die Oberflächenleimungsmittel sind nach allen bei der Papierherstellung für die Oberflächenleimung gebräuchlichen Verarbeitungsmethoden, wie Einsatz in der Leimpresse oder Aufbringen durch Sprühverfahren, einsetzbar. Die Leimungsmittel können sowohl alleine als auch in Kombination mit wäßrigen Lösungen von Polymeren zur Anwendung kommen. Sie sind gegenüber schaumfördernden Einflüssen, z.B. ungünstigen apparativen Voraussetzungen an der Papiermaschine oder der Leimpresse, schaumbildenden Zusatzstoffen in der Leimungsmittelflotte und hohen Härtegraden des bei der Papierherstellung verwendeten Wassers, unempfindlich. Neben ihrer guten Leimungswirkung stellt auch die Abwesenheit jeglicher Schaumbildung einen weiteren Vorteil dar, da die Leimungsmittel somit ohne Zusatz von Entschäumungsmitteln eingesetzt werden können. Die Leimungsmittel eignen sich entweder alleine oder in Kombination mit Leimungsmitteln, die zur Masse gegeben werden, für die Oberflächenleimung nahezu aller in der Praxis hergestellter Papierqualitäten, z.B. von alauhaltigen, alaufreien, mit Kaolin gefüllten, mit Kreide gefüllten, mit TiO_2 gefüllten, im neutralen und sauren pH-Bereich gefahrenen, ungeleimten, vorgeleimten, holzhaltigen und Altpapier enthaltenden Papieren.

Die neuen Leimungsmittel zeichnen sich besonders dadurch aus, daß sie im Vergleich zu Leimungsmitteln mit hoher Anionizität ein wesentlich breiteres Anwendungsspektrum besitzen. Während letztere nur auf alauhaltigen, vorgeleimten und holzhaltigen Papieren eine gute Leimungswirkung aufweisen, zeigen die erfindungsgemäßen Produkte zusätzlich zu den genannten Papieren auch auf alaufreien und kreidehaltigen Papieren ausgezeichnete Leimungseigenschaften. Zur Erzielung einer guten Leimung auf den beiden zuletzt genannten Papieren war bisher immer der Einsatz von Oberflächenleimungsmitteln mit kationischer Ladung notwendig.

Im Vergleich zu kationischen Leimungsmitteln bieten die schwach anionischen Produkte den zusätzlichen Vorteil, daß sie zusammen mit optischen Aufhellern eingesetzt werden können, ohne daß eine Löschung der Aufhellwirkung eintritt.

Beispiele

Herstellung der Oligourethane (polymeren Emulgatoren) A bis D:

Oligourethan A

170 g eines Polyesters aus Adipinsäure, Neopentylglycol und Hexandiol-1,6 (Molverhältnis 4:7), mit einer Hydroxylzahl von 65,9, werden mit 160 g eines Polyisocyanats, das durch Teilpolymerisierung der NCO-Gruppen von Hexamethyldiisocyanat entstanden ist und einen NCO-Gehalt von 21 % hat, vermischt. Es wird auf 90 -100 °C aufgeheizt und so lange nachgerührt, bis der theoretische NCO-Gehalt von 7,6 % erreicht oder leicht unterschritten ist. Das entstandene Vorpolymerisat wird nun mit 330 g Aceton verdünnt und auf Raumtemperatur abgekühlt.

75 g Aminoethansulfonsäure werden in 250 g Wasser gelöst, mit 50,5 g Triethylamin versalzt und anschließend mit 125 g Aceton verdünnt. Es wird so lange bei 40 -50 °C gerührt, bis eine klare Lösung entstanden ist.

Zu dieser Aminlösung wird bei gleicher Temperatur innerhalb 1 Stunde die Vorpolymerlösung zugegeben und nach 15 Minuten Nachrührzeit mit 433 g Wasser dispergiert. Anschließend wird das Aceton

abdestilliert. Man erhält eine wäßrige Dispersion mit ca. 40 % Feststoff.

Oligourethan B

5

Man verfährt wie in Beispiel 1, versalzt aber mit 60,6 g Triethylamin und dispergiert mit 448 g Wasser.

Oligourethan C

10

Man verfährt wie in Beispiel 1, versalzt aber mit 53,4 g Dimethylaminoethanol und dispergiert mit 438 g Wasser.

15 Oligourethan D

190 g eines Polyesters aus Adipinsäure, Neopentylglycol und Hexandiol-1,6 (Molverhältnis 4:7), mit einer Hydroxylzahl von 56 und 2,1 g eines Umsetzungsproduktes aus Natriumhydrogensulfit und 4-fach propoxyliertem 2-Buten-1,4-Diol, werden mit 156 g eines Polyisocyanates, das durch Teilpolymerisierung der
20 NCO-Gruppen von Hexamethylendiisocyanat entstanden ist und einen NCO-Gehalt von 21,5% hat, vermischt. Es wird auf 90 - 100 °C aufgeheizt und so lange nachgerührt, bis der theoretische NCO-Gehalt von 7,2% erreicht oder leicht unterschritten ist. Das entstandene Vorpolymerisat wird nun mit 348,1 g Aceton verdünnt und auf Raumtemperatur abgekühlt.

440 g 20%iges Aminoethansulfonsäure-Na-Salz werden mit 300 g Aceton verdünnt und verrührt.
25 Zu dieser Lösung wird bei Raumtemperatur innerhalb 1 Stunde die Vorpolymerlösung zugegeben und nach 15 Minuten Nachrührzeit mit 302 g Wasser dispergiert. Anschließend wird das Aceton abdestilliert. Man erhält eine wäßrige Dispersion mit ca. 40% Feststoff.

30 Herstellung der Leimungsmittelemulsionen:

Leimungsmittel I

35 In einem Rührgefäß, das mit Rührer, Rückflußkühler und zwei Tropftrichtern ausgerüstet ist, werden unter Überleiten eines Stickstoffstromes eine Lösung von 25,0 g des Oligourethans A (Festgeh.: 40 %) in 354 g entionisiertem Wasser sowie 270 mg Rongalit C vorgelegt und auf eine Temperatur von 50 °C erwärmt.

Danach gibt man von den Lösungen 1 und 2 (s.u.) jeweils 1/4 auf einmal in das Reaktionsgefäß, rührt 1
40 Stunde bei 50 °C und dosiert die restlichen Lösungen 1 und 2 innerhalb von 3 Stunden zu. Nach beendeter Zugabe wird noch 6 Stunden bei 50 °C nachgerührt.

Nach Beendigung der Polymerisation ist eine feinteilige Leimungsmittelemulsion mit einem Festgehalt von 20,0 Gew.-% entstanden. Die durch Laserlichtstreuung ermittelte mittlere Teilchengröße beträgt 54 nm.

Lösung 1:

45 800 mg Ammoniumpersulfat
70 g entionisiertes Wasser

Lösung 2:

50 g n-Butylacrylat
50 g Acrylnitril

50

Leimungsmittel II

55 In einer Polymerisationsapparatur, die mit Rührer, Rückflußkühler, Stickstoffeinleitung und zwei Flüssigkeitsdosierpumpen ausgerüstet ist, werden 12,5 g einer 40 Gew.-%igen wässrigen Lösung des Oligourethans B, 517,5 g entionisiertes Wasser und 270 mg Rongalit C unter Überleiten eines schwachen Stickstoffstromes vorgelegt. Nach Erwärmen der Lösung auf 50 °C werden von den Lösungen 1 und 2 jeweils 1/4 auf einmal zugegeben. Nach einstündigem Rühren dosiert man die restlichen Lösungen 1 und 2

getrennt innerhalb von 3 Stunden zu.

Nach beendeter Addition von 1 und 2 wird noch 6 Stunden bei 50 ° C nachgerührt. Die entstandene feinteilige Leimungsmittlemulsion hat einen Feststoffgehalt von 14,5 Gew.-% und eine mittlere Teilchengröße - gemessen mit der Laserlichtstreuungsmethode - von 62 nm.

5 Lösung 1:

800 mg Ammoniumpersulfat

70 g entionisiertes Wasser

Lösung 2:

50 g n-Butylacrylat

10 50 g Acrylnitril

Leimungsmittel III

15 Die Herstellung des Leimungsmittels III erfolgte analog zu Leimungsmittel II, jedoch mit wie folgt geänderter Vorlage:

25 g Oligourethan B (40 Gew.-%ig in Wasser), 354 g entionisiertes Wasser.

Nach beendeter Polymerisation erhält man auch hier eine feinteilige Leimungsmittlemulsion mit einem Festgehalt von 19,1 gew.-%.

20 Lösung 1:

800 mg Ammoniumpersulfat

70 g entionisiertes Wasser

Lösung 2:

50 g n-Butylacrylat

25 50 g Acrylnitril

Leimungsmittel IV

30 Die Herstellung des Papieroberflächenleimungsmittels IV erfolgte analog zu den Leimungsmitteln II und III, jedoch mit folgender Vorlage:

7,5 g Oligourethan C (Festgeh.: 40 % i. Wasser)

338 g entionisiertes Wasser

270 mg Rongalit C

35 Nach beendeter Polymerisation ist hierbei eine feinteilige Leimungsmittlemulsion mit einem Festgehalt von 19,6 % und einer mittleren Teilchengröße von 66 nm entstanden.

Lösung 1:

800 mg Ammoniumpersulfat

70 g entionisiertes Wasser

40 Lösung II:

50 g n-Butylacrylat

50 g Acrylnitril

Leimungsmittel V

Die Herstellung des Leimungsmittels V erfolgte analog zu den Leimungsmitteln II, III und IV, jedoch mit geänderter Vorlage:

17,5 g Oligourethan D (Festgeh.: 40 % in Wasser)

50 348 g entionisiertes Wasser

270 mg Rongalit C.

Die entstandene feinteilige Leimungsmittlemulsion wird zur Entfernung von restlichen Monomeren einem Entgasungsvorgang im Vakuum unterworfen. Festgehalt: 20,7 %.

Die auf die beschriebene Weise erhaltenen Leimungsmittlemulsionen I bis V können direkt als solche zur Oberflächenleimung eingesetzt werden.

Anwendungsbeispiele

Die Leimungswirkung der erfindungsgemäßen Leimungsmittel wurde auf alaufreien und alaufhaltigen Papieren folgender Zusammensetzung geprüft:

a.) Alaufreies Papier:

50 % Nadelholzzellstoff, 50 % Laubholzzellstoff, 9,5 % Clay-Asche, pH-Wert im Stoffauflauf: 7,2; Mahlgrad: 35° SR; Nassaufnahme in einer Laborleimpresse: ca. 85 %; Flächengewicht: 80 g/m².

b.) Alaufhaltiges Papier:

50 % Nadelholzzellstoff, 50 % Laubholzzellstoff, 1 % Alaun, 11,2 % Clay-Asche, pH-Wert im Stoffauflauf: 5,0; Mahlgrad: 35° SR; Nassaufnahme: ca. 80 %; Flächengewicht: 80 g/m².

Die Leimung der Papiere erfolgte auf einer Laborleimpresse der Firma Mathis, Zürich, Schweiz, Typ HF. Als Leimungsflotte wurde eine Lösung aus 5 Gew.-Teilen handelsüblicher Stärke sowie 0,20 Teilen des zu prüfenden Leimungsmittels verwendet, die mit Wasser bis auf 100 Teile ergänzt wurde. Die Trocknung der oberflächengeleimten Papiere erfolgte auf einem Trockenzylinder innerhalb einer Minute bei ca. 100 °C. Vor der Leimungsprüfung wurden die Papiere zwei Stunden bei Raumtemperatur klimatisiert.

Zur Beurteilung des Leimungsgrades der oberflächengeleimten Papiere wurden die Cobb-Werte (nach DIN 53 132) bestimmt sowie Tintenschwimmproben (TSP) durchgeführt. Für die Tintenschwimmproben wurden die Papiere in Streifen von drei Zentimeter Breite und 3 cm Länge geschnitten und bei 22 °C auf blaue Prüftinte (DIN 53 126) gelegt. Nach für die einzelnen Papiersorten unterschiedlichen Prüfzeiten wurden die Probenpapiere von der Tinte genommen, rückseitig auf Löschpapier abgequetscht und nach 5 Minuten visuell beurteilt. Zur qualitativen Bestimmung der Tintendurchdringung durch das Papier und somit des Leimungsgrades wurde eine Bewertung mit den Zahlen 1 bis 5 durchgeführt, wobei die Zahlen im einzelnen bedeuten:

- 1 kein Tintendurchschlag
- 2 5 bis 10 % Tintendurchschlag
- 3 10 bis 20 % Tintendurchschlag
- 4 ca. 50 % Tintendurchschlag
- 4,5 ca. 90 % Tintendurchschlag
- 5 100 % Tintendurchschlag

*) Außerdem können noch weitere Zwischenwerte herangezogen werden.

Die folgenden Tabellen zeigen die Wirksamkeit der erfindungsgemäßen Papieroberflächenleimungsmittel 1 bis IV auf drei verschiedenen Papiersorten.

Anwendungsbeispiele:

In den Anwendungsbeispielen 1 bis 4 werden alaufreies und alaufhaltiges Papier mit jeweils 0,2 Gew.-% der erfindungsgemäßen Leimungsmittel I bis V in der Oberfläche geleimt. Die dabei gefundenen anwendungstechnischen Ergebnisse sind in den Tabellen 1 bis 5 zusammengestellt.

Anwendungsbeispiel 1: Leimungsmittel I.

Tabelle 1

Papiersorte	Cobb-Wert (60")	T S P	
	[g/m ²]	Zeit(Min)	Bewertung
Alauffrei	24,8	12	2,5
Alaufhaltig	24,9	12	2,5

Anwendungsbeispiel 2: Leimungsmittel II.

Tabelle 2

Papiersorte	Cobb-Wert (60")	T S P	
	[g·m ²]	Zeit(Min)	Bewertung
Alaunfrei	34,9	10	2,5
Alaunhaltig	21,0	15	2,5

Anwendungsbeispiel 3: Leimungsmittel III.

Tabelle 3

Papiersorte	Cobb-Wert (60")	T S P	
	[g·m ²]	Zeit(Min)	Bewertung
Alaunfrei	25,2	10	3
Alaunhaltig	23,8	15	3

Anwendungsbeispiel 4: Leimungsmittel IV.

Tabelle 4

Papiersorte	Cobb-Wert (60")	T S P	
	[g·m ²]	Zeit(Min)	Bewertung
Alaunfrei	23,8	17	2
Alaunhaltig	23,7	10	2

Anwendungsbeispiel 5: Leimungsmittel V.

Tabelle 5

Papiersorte	Cobb-Wert (60")	T S P	
	[g·m ²]	Zeit(Min)	Bewertung
Alaunfrei	24,3	8	2,5
Alaunhaltig	21,8	10	2,5

Anwendungsbeispiel 6:

Am Beispiel der Leimungsmittel I bis V wird das Schaumverhalten der erfindungsgemäßen Oberflächenleimungsmittel beschrieben.

- 5 0,4 Gew.-% Leimungsmittels (als Feststoff berechnet) werden in einer Leimungsflotte aus 5 Gew.-% handelsüblicher Stärke (Perfectamyl A 4652®) gelöst und auf 60 °C erwärmt. 200 ml dieser Leimungsflotte werden aus einem Aluminiumgefäß, das an seiner Unterseite eine kreisförmige Öffnung von 4 mm Durchmesser (Ford-Becher) besitzt, aus einer Höhe von 60 cm in eine graduiertes Gefäß im freien Fall geleitet. Das Volumen in ml des sich über der Flüssigkeitsoberfläche bildenden Schaums wird einmal sofort
10 sowie nach 1-minütigem Stehen an der Luft bestimmt.

Der erste Wert gibt dabei Aufschluß über die Schaumbildungstendenz und der zweite Wert über die Schnelligkeit des Schaumabbaus bzw. über die Stabilität des Schaums. Die mit den Oberflächenleimungsmitteln I bis V erhaltenen Prüfergebnisse sind in Tabelle 6 zusammengestellt:

15

Tabelle 6

20

25

Leimungsmittel	Schaumvolumen in ml	
	sofort	nach 1 Min.
I	60	0
II	60	0
III	60	0
IV	60	0
V	50	0

- Die gefundenen Messergebnisse für das Schaumvolumen zeigen sehr deutlich, daß die untersuchten
30 Produkte praktisch keine Tendenz zur Schaumbildung zeigen.

Ansprüche

- 35 1. Emulsionspolymerisate erhältlich durch radikalische Polymerisation von Vinylmonomeren in wässrigem Medium in Gegenwart sulfonsäuregruppenhaltiger Oligourethane, vorzugsweise in Form wässriger Lösungen oder Dispersionen.
2. Emulsionspolymerisate gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Oligourethane $-\text{SO}_3^- \text{Me}^+$ -Gruppen ($\text{Me}^+ = \text{H}^+, \text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{K}^+, \text{NH}_4^+$ oder substituiertes Ammonium) enthalten.
- 40 3. Emulsionspolymerisate, gemäß Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß man als Vinylmonomere ein Gemisch aus
- A) 5-95 Gew.-% mindestens eines Monomeren aus der Reihe Acrylnitril, Methacrylnitril, gegebenenfalls substituiertes Styrol, Carbonsäurevinylester und
- B) 5-95 Gew.-% Acryl- und/oder Methacrylsäureester
- 45 wobei die Summe der Komponenten A) + B) 100 Gew.-% beträgt, einsetzt.
4. Emulsionspolymerisate gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß A) mindestens ein Monomer aus der Reihe Styrol, α -Methylstyrol, p-Methylstyrol, Acrylnitril, Vinylacetat, Methacrylnitril und B) mindestens einen (Meth)acrylsäureester mit 1 bis 12 C-Atomen im Alkoholrest, wie Ethylacrylat, Methylmethacrylat, n-Butylacrylat, i-Butylacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, 3-Hydroxypropylmethacrylat enthält.
- 50 5. Emulsionspolymerisate gemäß Ansprüchen 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, daß man als Vinylmonomere ein Gemisch aus 20 - 80, insbes. 30 - 70 Gew.-% A und 80 - 20, insbesondere 70 - 30 Gew.-% B einsetzt.
6. Emulsionspolymerisate gemäß Ansprüchen 1 - 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Oligourethan in Mengen von 1 - 50, vorzugsweise 4 - 30 und insbesondere 5 - 25 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht der
55 Vinylmonomeren, eingesetzt wird.
7. Emulsionspolymerisate gemäß Ansprüchen 1 - 6, dadurch gekennzeichnet, daß bei der Polymerisation zusätzlich oligomere nichtionogene und/oder niedermolekulare anionische Emulgatoren, vorzugsweise in Mengen von 1 - 40 Gew.-% bezogen auf das Oligourethan eingesetzt werden.

8. Emulsionspolymerisate gemäß Ansprüchen 1 - 7, dadurch gekennzeichnet, daß man als Oligourethane solche verwendet, die durch Umsetzung von

a) organischen Polyisocyanaten, gegebenenfalls unter Mitverwendung organischer Monoisocyanate mit

b) gegenüber Isocyanatgruppen reaktionsfähige Gruppen aufweisenden Verbindungen, und gegebenenfalls unter Mitverwendung von

c) Hilfs- und Zusatzstoffen

und Überführung des erhaltenen Polyisocyanatadditionsproduktes in eine wässrige Lösung oder Dispersion während oder im Anschluß an die Polyadditionsreaktion hergestellt wurden, wobei anionische Gruppen, insbesondere Sulfonatgruppen oder in derartige Gruppen überführbare Gruppen aufweisende Aufbaukomponenten (mit)verwendet werden, wobei die zumindest teilweise Überführung der in Salzgruppen der genannten Art überführbaren Gruppen während oder anschließend an die Polymerisation erfolgt.

9. Emulsionspolymerisate gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß man als Aufbaukomponenten b) hydrophobe, OH-Gruppen enthaltende Polyester, die aus aliphatischen Diolen und Dicarbonsäuren hergestellt wurden und die Molekulargewichte zwischen 500 und 10.000, bevorzugt zwischen 1.000 und 4.000, besitzen, sowie hydrophobe, OH-Gruppen enthaltende Polyether mit Molekulargewichten zwischen 500 und 10.000, bevorzugt zwischen 1.000 und 4.000, besitzen, einsetzt.

10. Emulsionspolymerisate gemäß Ansprüchen 1 - 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie in Form kolloiddisperser Lösungen mit mittleren Teilchendurchmessern von 15 - 200 nm vorliegen.

11. Verwendung der Emulsionspolymerisate der Ansprüche 1 - 10 zur Oberflächenleimung von Papier und papierähnlichen Materialien.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 400 410 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **90109397.1**

(51) Int. Cl.⁵: **C08F 2/26, D21H 17/34**

(22) Anmeldetag: **18.05.90**

(30) Priorität: **31.05.89 DE 3917647**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
05.12.90 Patentblatt 90/49

(84) Benannte Vertragsstaaten:
CH DE FR GB LI NL

(69) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: **31.07.91 Patentblatt 91/31**

(71) Anmelder: **BAYER AG**

W-5090 Leverkusen 1 Bayerwerk(DE)

(72) Erfinder: **Sackmann, Günther, Dr.**
Friedenberger Strasse 11

W-5090 Leverkusen 3(DE)

Erfinder: **Probst, Joachim, Dr.**

Humperdinckstrasse 42

W-5090 Leverkusen(DE)

Erfinder: **Pedain, Josef, Dr.**

Haferkamp 6

W-5000 Koeln 80(DE)

Erfinder: **König, Joachim, Dr.**

Auf dem Broich 25

W-5068 Odenthal(DE)

Erfinder: **Bäumgen, Heinz**

Sperlingweg 2

W-5090 Leverkusen(DE)

(54) **Papierleimungsmittel.**

(57) Emulsionspolymerisate die durch radikalische Polymerisation von Vinylmonomeren in wässrigem Medium in Gegenwart sulfonsäuregruppenhaltiger Oligourethane erhältlich sind, eignen sich hervorragend zur Oberflächenleimung von Papier.

EP 0 400 410 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 10 9397

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	DE-A-1 953 349 (BAYER) * Ansprüche 1,5; Seite 26, Zeilen 32-34 * - - - -	1-11	C 08 F 2/26 D 21 H 17/34
A	DE-A-1 953 348 (BAYER) * Ansprüche 1,3; Seite 8, Zeilen 15-20 * - - - -		
P,X	EP-A-0 351 663 (BAYER) * Zusammenfassung; Ansprüche 1-7,9,10 * - - - -	1-11	
P,X	EP-A-0 334 032 (BAYER) * Zusammenfassung; Seite 2, Zeile 50; Ansprüche 1,3,5,6 * - - - - -	1-11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			C 08 F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentanträge erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Den Haag		07 Mai 91	
		Prüfer	
		METTLER R.M.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		D: in der Anmeldung angeführtes Dokument	
A: technologischer Hintergrund		L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
O: nichtschriftliche Offenbarung		&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
P: Zwischenliteratur			
T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			